

A/F SELF CLEAN FAST

Scheda Tecnica

Antivegetativa autolevigante basata sulla combinazione di composti di rame e composti bioattivi organici **esente da stagno**. Mediante le sue proprietà di autorinnovamento questo prodotto mantiene la superficie bioattiva per tutta la durata.

Consigliata per imbarcazioni con media ed alta velocità in vetroresina, legno, legno compensato, acciaio. Non utilizzabile su barche in alluminio o altre leghe leggere.

COSTANTI FISICHE

Finitura	Semi-opaca	Semi-opaca
Colore	Bianco – azzurro	Rosso – Nero - Blu
Solidi in volume	50%	52%
Resa teorica a 40 mic.	12,5 mq/lt.	13 mq/lt.
Punto di infiammabilità	32°C vaso chiuso	32°C vaso chiuso
Peso specifico a 20°C.	1,60 ÷ 1,65 kg/lt	1,70 ÷ 1,75 kg/lt
Asciutto al tatto 20°C.	4 ore	4 ore

Costanti fisiche sono soggette a normali tolleranza di produzione.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Metodo applicazione	Spruzzo convenzionale	Pennello/ruolo
Diluyente per antivegetative	Max 15% Diluyente SK42	Max 5% Diluyente SK42
Pressione	Min. 6 bar	
Spessore film suggerito	Umido: 80 µm Secco: 40 µm	Umido: 80 µm Secco: 40 µm
Intervallo di ricopertura	Min. 8 ore Max nessuno	Min. 8 ore Max nessuno

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

La superficie dovrà essere completamente sgrassata pulita ed asciutta. Applicare solamente con condizioni di tempo asciutto e con temperatura compresa tra +10°C e 35°C. Evitare la diretta esposizione alla luce del sole. In ambienti chiusi, provvedere ad una adeguata ventilazione.

Prima della ricopertura di uno strato vecchio, la superficie deve essere accuratamente lavata con un getto di acqua dolce ad alta pressione oppure pulita servendosi di una spazzola rigida e pulita.

L'antivegetativa contiene pigmenti pesanti e deve perciò essere bene mescolata prima e durante l'uso.

NOTE: Numero di mani: Spruzzo convenzionale, pennello, rullo: 3-5 mani.

Messa in acqua non prima delle 24 ore dall'ultima mano. Se una nuova mano di A/F SELF CLEAN FAST viene applicata dopo una prolungata esposizione all'atmosfera inquinata, bisognerà rimuovere i contaminanti mediante lavaggio con getto d'acqua dolce; lasciare asciugare la superficie prima di procedere con l'applicazione.

NORME DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, non ingerire, non respirare esalazioni/vaporizzazioni, usare protezioni per le vie respiratorie, la cute e gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini: Non vuotare negli scarichi.

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi se mantenuto in recipienti originali e chiusi, in locali asciutti ed a temperatura tra i 5°C e i 20°C.

CONFEZIONI DA: LT.1 e 5

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte della SKT di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.