PLAST SENTINE

Scheda tecnica

Rivestimento plastico, monocomponente, per superfici in ferro, legno, protettivo ideale per sentine, catene, ancore, casse allagabili, , locali accumulatori, cisterne, acqua dolce e salata.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE (A 23°C)	Prodotto monocomponente
COLORE	Nero, grigio
PESO SPECIFICO	1,25 ± 0,05 kg/lt.
ASPETTO:	Pasta tixotropica
SOLIDI IN VOLUME	49%
NATURA	Miscela di bitume e resine plastificate insaponificabili

DATI APPLICATIVI

SPESSORE FILM SECCO	70 µs
SPESSORE FILM UMIDO	140 µs
RESA TEORICA ALLO SPESSORE INDICATO	Mq/kg.5,6 per mano
MANI CONSIGLIATE	Due

TEMPO DI ESSICCAZIONE (A 23°C)

IN SUPERFICE	4 – 6 ore
IN PROFONDITA'	24 - 36 ore

METODO DI APPLICAZIONE

pennello, rullo o spruzzo

Dati consigliati per apparecchiatura airless:

PRESSIONE	Min.6 atm
ANGOLATURA VENTAGLIO	30° - 40°
Diluyente	Diluyente SK20 per sintetici

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI:

PLAST SENTINE si applica su qualsiasi supporto, sarà sufficiente una raschiatura e spazzolatura per eliminare eventuali scaglie , su vecchie pitture ancora in buono stato di conservazione, le superfici dovranno essere spazzolate, sgrassate, quindi lavate ed asciugate.

NORME D'USO

Il prodotto è pronto all'uso, previa mescolazione prima dell'impiego, l'eventuale diluizione è in funzione dell'assorbimento del supporto. L'applicazione del prodotto potrà essere fatta a pennello, rullo o spruzzo, in assenza di umidità o condensa sulla superficie da trattare, in una o due mani di prodotto a seconda delle prestazioni richieste.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere inoltre l'etichetta di pericolosità e sicurezza riportata sulla confezione.

CONFEZIONI DA KG.2,5 - 5.

STOCCAGGIO: 12 MESI CONSERVATO IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO

Le suddette nozioni tecniche riguardanti, l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa dell'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.