



POLIUSMALT BICOMP

Scheda tecnica

Smalto poliuretanico bicomponente lucido, ad alta resistenza in atmosfera marina, per superfici di fuoribordo e sovrastrutture in leghe leggere, superleggere, vetroresina, legno ed acciaio.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE (a 23°C)

COLORE
PESO SPECIFICO
NATURA
SOLIDI IN VOLUME
VISCOSITA' F/4

PRODOTTO BICOMPONENTE

bianco, e tinte RAL
1,40 ± 0,05 kg/lt.
resine poliuretaniche
50%
120" ÷ 130"

DATI APPLICATIVI

SPESSORE FILM SECCO
SPESSORE FILM UMIDO
RESA TEORICA ALLO SPESSORE INDICATO

40 micron
80 micron
m²/lt. 12,5

TEMPO DI ESSICCAZIONE (A 23°C)

FUORI POLVERE
TATTO
SECCO IN PROFONDITA'

1 ora
4 ore
24 ore

METODO DI APPLICAZIONE

Rullo, pennello e spruzzo

Dati consigliati per apparecchiatura a spruzzo

PRESSIONE
ANGOLATURA VENTAGLIO

Min. 6 atm
30° ÷ 40°

Diluyente max 5%

RAPPORTO D'IMPIEGO IN PESO:

POT. LIFE:

Diluyente SK40 per poliuretanici
base: 80%; catalizzatore: 20%
2 ore a 20°C

NORME D'USO

Superfici già verniciate devono essere carteggiate ad umido con carta abrasiva a grana media, lavate con acqua dolce in modo da asportare la polvere della carteggiatura, perfettamente pulite sgrassate e asciutte.

Superfici di legno o vetroresina devono essere carteggiate ad umido con carta abrasiva a grana media, lavate con l'apposito diluyente in modo da asportare la polvere della carteggiatura ed eventuali residui di grassi, cere e siliconi. Ricoprire con una mano di idoneo primer ancorante

Superfici di alluminio e acciaio devono essere perfettamente pulite sgrassate e asciutte, ricoprire con una mano di idoneo primer ancorante.

Il prodotto viene fornito in due contenitori da mescolare interamente ed accuratamente tra loro prima dell'uso. L'eventuale diluizione va operata dopo la miscelazione dei due componenti fino a un massimo del 10/15%. L'applicazione di una eventuale seconda mano dovrà essere effettuata entro le 72 ore, oltre occorrerà carteggiare con carta abrasiva fine 400. Durante l'applicazione ed il periodo di reticolazione la temperatura minima del supporto deve essere almeno 12°C, in quanto il processo di reticolazione viene notevolmente rallentato a temperature inferiori.. Assicurare una adeguata ventilazione quando la pittura viene applicata in spazi chiusi.

(Si raccomanda l'uso di antisiliconici prima di applicare il prodotto).

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere inoltre l'etichetta di pericolosità e sicurezza riportata sulla confezione.

CONFEZIONI DA lt.: 1

STOCCAGGIO: 12 mesi conservato in luogo fresco e d asciutto.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.