



Skipper Tech



POLIUSMALT

Scheda tecnica

Smalto poliuretanico monocomponente lucido, ad alta resistenza in atmosfera marina, per superfici di fuoribordo e sovrastrutture in leghe leggere, superleggere, vetroresina, legno ed acciaio.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE (a 23°C)

COLORE

PESO SPECIFICO

NATURA

SOLIDI IN VOLUME

VISCOSITA' F/4

PRODOTTO MONOCOMPONENTE

Bianco e tinte RAL

1,20 ± 0,05 kg/lt.

resine uretaniche

51%

120" ÷ 130"

DATI APPLICATIVI

SPESSORE FILM SECCO

40 micron

SPESSORE FILM UMIDO

80 micron

RESA TEORICA ALLO SPESSORE INDICATO

m²/lt. 12,5

TEMPO DI ESSICCAZIONE (A 23°C)

FUORI POLVERE

1 ora

TATTO

4 ore

SECCO IN PROFONDITA'

24 ore

METODO DI APPLICAZIONE

Rullo, pennello e spruzzo

Dati consigliati per apparecchiatura a spruzzo

PRESSIONE

Min. 6 atm

ANGOLATURA VENTAGLIO

30° ÷ 40°

Diluyente max 5%

Diluyente SK20 per sintetici

NORME D'USO

Superfici già verniciate devono essere carteggiate ad umido con carta abrasiva a grana media, lavate con acqua dolce in modo da asportare la polvere della carteggiatura, perfettamente pulite sgrassate e asciutte.

Superfici di legno o vetroresina devono essere carteggiate ad umido con carta abrasiva a grana media, lavate con l'apposito diluyente in modo da asportare la polvere della carteggiatura ed eventuali residui di grassi, cere e siliconi. Ricoprire con una mano di idoneo primer ancorante

Superfici di alluminio e acciaio devono essere perfettamente pulite sgrassate e asciutte, ricoprire con una mano di idoneo primer ancorante.

Il prodotto viene fornito in contenitore pronto all'uso da mescolare prima dell'impiego, eventuale diluizione del prodotto con un max 5% dell'apposito diluyente. Tempo di ricopertura min. 24 ore. Assicurare un'adeguata ventilazione quando la pittura viene applicata in spazi chiusi.

(Si raccomanda l'uso di antisiliconici prima di applicare il prodotto).

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere inoltre l'etichetta di pericolosità e sicurezza riportata sulla confezione.

CONFEZIONI DA lt.: 1

STOCCAGGIO: 12 mesi conservato in luogo fresco e d asciutto.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.