

SUPER FLATTING

Scheda tecnica

Vernice poliuretanica monocomponente superbrillante, offre una buona resistenza agli agenti atmosferici marini ed ai raggi ultravioletti, trova largo impiego su tutte le superfici in legno pregiato dell'arredamento interno ed esterno di imbarcazioni.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE (A 23°C)

COLORE	Prodotto monocomponente Trasparente
PESO SPECIFICO	0,95 ± 0,05 kg/lt.
VISCOSITA' F/8	15" ÷ 18"
SOLIDI IN VOLUME	55%
NATURA	resine uretaniche modificate

DATI APPLICATIVI

SPESSORE FILM SECCO	20 micron
SPESSORE FILM UMIDO	35 micron
RESA TEORICA ALLO SPESSORE INDICATO	mq/lt. 27

TEMPO DI ESSICCAZIONE (A 20°C)

FUORI POLVERE	2 – 3 ore
TEMPO MINIMO DI RICOPERTURA	12 ore
INDURIMENTO COMPLETO	48 ore

METODO DI APPLICAZIONE

pennello o spruzzo	Pronto a pennello
Diluyente	SK20 per sintetici

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI:

Carteggiare, eliminare la polvere ed eventuale umidità, pulire e sgrassare con diluenti molto volatili. Tra una mano e l'altra (24-72 ore) di vernice si consiglia una leggera abrasivatura ad umido con carta 280-400.

NORME D'USO

Il prodotto è pronto all'uso, previa mescolazione prima dell'impiego. Non applicare con vento, impatto di sole estivo, supporti caldi e temperature inferiori a +10°C o superiori a 25°C. Non pennellare troppo a lungo, si stende e dilata facilmente.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Vedere inoltre l'etichetta di pericolosità e sicurezza riportata sulla confezione.

CONFEZIONI DA LT.: 1

STOCCAGGIO: 12 MESI CONSERVATO IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO

Le suddette nozioni tecniche riguardanti, l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa dell'imprevedibile variabilità delle condizioni d'impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.